

	3222	2215	1506	0500	LAM 2,5
Resistência à compressão por esmagamento (MPa)	6	8	12	20	< 2
Massa volumétrica seca (Kg/m ³)	450	500	600	850	750
Classes granulométricas (mm)	22 – 32	15 – 22	6 – 15	0 – 5	0 – 2,5
Condutibilidade térmica [kcal/(hm°C)]	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Absorção de água por imersão (% em volume 24h)	10	10	7	6	10
Compactabilidade (%)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Resistência ao Fogo	Incombustível: Classe MO				
Variações ponderáveis em ambientes seco/úmido	Material Inerte Químico (Não Higroscópico)				
Massa específica (Kg/dm ³)	0,56	0,64	1,11	1,4	1,51

Análise Química (%):

Perda ao Fogo	Silício (em SiO ₂)	Alumínio (em Al ₂ O ₃)	Ferro (em Fe ₂ O ₃)	Titânio (em TiO ₂)	Cálcio (em CaO)	Magnésio (em MgO)	Sódio (em Na ₂ O)	Potássio (em K ₂ O)
06,8	52,9	18,9	11,1	0,88	0,09	3,44	0,22	05,5

OBSERVAÇÃO: Os ensaios são executados conforme método interno do fabricante, que são baseados em normais técnicas vigentes. Os valores apresentados são nominais (médios) de produção, portanto não devem ser utilizados como especificação.