

# Tabela de Traços Sugeridos

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

GRUPO 

Aplicação	Quantidades								Resistência (Mpa)	Densidade (Kg/m³)
	Cimento (Kg)	Areia (Kg)	Argila Expandida (Kg)			Água (litros)	Aditivo Polifuncional (litros)	Aditivo Incorporador de Ar (litros)		
			1506	2215	3222					
Concreto Leve Estrutural	400	840	320	-	-	190	3,20	-	30	1750
Enchimento Leve Argamassado	250	680	-	260	-	215	2,00	0,50	10	1400
Parede de Concreto Leve	340	810	-	230	-	215	2,72	-	15	1600
Enchimento Leve Rígido	200	-	-	-	440	150	-	-	2,0	650

*Refratários*  
DESDE 1969