

Tabela de Traços Sugeridos (Para 1 m³)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

GRUPO 

Aplicação	Quantidades									
	Cimento (Kg)	Areia (Kg)	Argila Expandida (Kg)			Água (litros)	Aditivo Superplastificante (litros)	Aditivo Incorporador (Kg)	Resistência (Mpa)	Densidade (Kg/m ³)
			1506	2215	LAM 2,5					
Churrasqueira Pré-Moldada	275	832	-	-	714	130	-	-	10	1900
Concreto Leve Pré-Moldado	360	735	395	-	-	198	0,6	-	25	1600
Pré-Moldados Estruturais	250	830	-	180	-	240	-	0,75	10	1500

Refratários
DESDE 1969