

GRUPO  Performance Térmica

Espessura (mm)	Resistência Térmica (RT) (m ² C/W)	Coefficiente de condutividade térmica a 24 °C (k) (W/m °C)
15	0,48	0,030
20	0,67	0,030
25	0,81	0,030

Refratários
DESDE 1969