

Tabela de Desenhos da Mistura

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela de Desenhos da Mistura

GRUPO 

Relação	Materiais				Densidade		Resistência a Compressão (Kg/cm ³)	Coeficiente de Condutividade (Kcal/m ² /h°C)
	Água (litros)	Aditivo (litros)	Cimento (Kg)	Perlita (m ³)	Seca (Kg/m ³)	Úmida (Kg/m ³)		
1 : 5	230	1,80	280	1,00	490	730	20	0,090
1 : 6	230	1,80	235	1,00	430	650	12	0,080
1 : 7	220	1,80	200	1,00	390	602	10	0,069
1 : 8	220	1,80	175	1,00	350	590	7,5	0,069

Refratários
DESDE 1969