

## Traço do Concreto Leve de Poliestireno Expandido (EPS | Isopor®)

Entenda a composição de mistura para cada 1 m<sup>3</sup> de Concreto Leve de Poliestireno Expandido (EPS | Isopor®)

Densidade Nominal (Kg/m <sup>3</sup> )	EPS (Litros)	Cimento (Kg)	Areia		Água (Litros)	Adesivo (Kg)
			Kg	Litros		
700	1093	390	165	118	155	1.1
800	1015	390	260	186	165	1,0
900	942	400	340	243	175	0.9
1000	873	400	435	311	180	-
1100	809	400	535	382	180	-
1200	742	390	652	466	178	-
1300	678	390	752	537	178	-
1400	615	385	858	613	177	-
1500	553	380	965	689	175	-
1600	487	375	1070	764	175	-