

Propriedades	Normas/Método	Unidade de Medidas	Resultados
Densidade	NBR 11949	Kg/m ³	45
Condutibilidade térmica 23,9 °C (75 °F)	NBR 12094	W / m.K	0,027
Resistência à compressão em 10% deformação	NBR 8082	Kpa	300 a 500
Absorção de água por submersão	NBR 7973	% / Vol	≤1
Resistência e Permeabilidade de Vapor de água	NBR 8081	Por Polegada	0,6
Classificação a Fogo	NBR 11948	Retardante a Chama	
Temperatura de Serviços	-	°C	- 50 / + 75
Resistência a micro organismos	-	Imputrescível	