

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Produto	kcal/h.m.°C
Borracha Esponjosa	0,0300
Ar Parado (°C)	0,0302
Lã de Vidro 96 kgf/m ³	0,0325
EPS	0,0332
Lã de Rocha 64 kgf/m ³	0,0334
Lã de Rocha 192 kgf/m ³	0,0337
Lã de Rocha 128 kgf/m ³	0,0340
Plástico Esponjoso	0,0350
Lã de Vidro 220 kgf/m ³	0,0430
Lã de Vidro 24 kgf/m ³	0,0466
Lã de Vidro 410 kgf/m ³	0,0640
Papelão Laminado	0,0700
Madeira (Pinho)	0,1400
REBOCO ISOLANTE	0,1721
Parede de Tijolo Seca	0,3700
Gesso	0,4000
Água Parada (0 a 80 °C)	0,5126
Argamassa	0,5800
Vidro	0,6500
Concreto Arm. 1950 kgf/m ³	0,7000
Parede de Tijolo Velha	0,8400
Tijolo de Cimento	1,0000
Concreto Arm. 23050 kgf/m ³	1,2100
Aço Carbono 0,5% (25 °C)	42,8206
Ferro (25 °C)	59,2500
Alumínio (25 °C)	177,2500
Cobre (25 °C)	333,7500