

Tabela de variação da espessura dos laminados de fibra de vidro tecido/manta (mm)

Relação Resina/Fibra de Vidro		1 : 1	2 : 1	2,5 : 1	3 : 1
Tipo de Produto		Tecido	Mantas de Fios Picados		
Gramatura	225	0,27	0,46	0,56	0,64
	300	0,37	0,60	0,74	0,90
	450	0,55	0,90	1,10	1,30
	600	0,70	1,25	1,50	1,70
	750	1,00	1,50	1,90	2,10
	900	1,10	1,90	2,20	2,60
	1200	1,50	2,50	3,00	3,40
	1500	1,80	3,10	3,70	4,30

Esta tabela demonstra a variação da relação resina/fibra de vidro nos laminados e as espessuras resultantes, para as mesmas gramaturas, utilizando-se resina de mesma densidade. Devem ser consideradas as características da manta e do tecido utilizados em relação à capacidade de absorção de resina, haja vista que cada material reage de maneira diferente devido à sua própria constituição.