

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Especificações				
Características		Granulometrias		
		Super Fina	Fina	Média
Massa Específica Aparente (Kg/m ³)		100-200	90-110	80-100
Distribuição Granulométrica Acumulada (Retida em %)	80,00 mm	-	-	0-1
	4,00 mm	-	0-1	10-45
	2,40 mm	0-1	5-35	55-95
	1,20 mm	1-50	65-95	75-100
	0,60 mm	70-95	80-100	85-100
	0,30 mm	90-100	90-100	90-100
	0,15 mm	95-100	95-100	95-100
	<0,15 mm	97-100	97-100	-

Obs.: Valores típicos encontrados na produção. Podem ser alterados sem aviso prévio.

Características Típicas	
Características	Valores
Cor	Bege Claro e Marrom
Umidade a 110 °C	6-9 %
pH em água a 25 °C	6-8 %
Ponto de Fusão	1200 – 1300 °C
Capacidade de Troca de Cátions	100 a 400 mmol c/dm ³
Capacidade de Retenção de Água	200-600 % em peso
Combustibilidade	Não Combustível
Condutividade Térmica Máxima (Temperatura Ambiente)	0,070 W/m.k

Obs.: Valores típicos encontrados na produção. Podem ser alterados sem aviso prévio.

Análise Química Típica (%)									
SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	MnO	Cr ₂ O ₃
49,77	16,73	12,10	5,95	0,80	0,90	3,20	0,30	0,06	0,21

Obs.: Valores típicos encontrados na produção. Podem ser alterados sem aviso prévio.

Fórmula Química Típica: (Mg,Fe⁺⁺,Al)₃ (Al,Si) 4O10(OH)₂·4(H₂O)

Coefficiente de Absorção Acústica:

Frequência	(%)
256 Hz	45
512 Hz	69
1024 Hz	68
2040 Hz	64

Embalagem: sacaria contendo 0,10 m³ (100 litros).

Validade: Prazo de validade indefinido desde que o produto seja estocado e manuseado adequadamente, produto não perecível.

Precauções e Manuseio: evitar pancadas fortes que podem provocar geração de pó dentro da embalagem. Material poderá emitir poeira se manuseado de modo inadequado. O ambiente deve ser ventilado. A trepidação gerada durante o transporte e o manuseio provoca um adensamento normal do material.

Estocagem: armazenar o produto sobre paletes de madeira, em local seco e aberto protegido de intempéries. Empilhamento máximo recomendado de 10 sacos.